

CT Multispachtel 2K

Grün - styrolreduziert




Eigenschaften:

- Füll- und Finishspachtel
- Porenfreier Auftrag in hohen Schichten
- Kurze Trockenzeit
- Leichte Schleifbarkeit

Einsatzgebiete:

Auf Untergründen wie Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnnten Flächen, GFK und Holz.

Verarbeitungshinweise:

	Mischungsverhältnis Härter Cartechnic	Nach Gewicht 100 : 2
	Topfzeit 3 – 4 min mit Cartechnic Härter bei 20 °C	
	Trocknungszeit (Objekttemperatur)	20 °C – Schleifbar nach 20 min 60 °C – Schleifbar nach 5 min
	Schleifen (trocken)	Anschliff P 80 – P 150 Nach Trocknung P 150 – P 240 Vor Füllerauftrag P 240 – P 360 matt schleifen

Verarbeitungsbedingungen:

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. Multispachtel härtet unter +10 °C nicht mehr aus.

jedem Arbeitsgang mit z. B. Cartechnic Silikon-Entferner reinigen und entfetten. Schadhafte Stellen metallisch blank entrostet. Spachtel nur trocken schleifen.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

Spachtelmaterial und Härter gut mischen. Die gesamte zu lackierende Fläche vor

Hinweis:

Nicht über 3 % Härter verwenden! Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Gebinde	Artikelnummer:
2 Kg	40 27289 03783 7