

## UNTERBODENSCHUTZ

### SCHWARZ

#### Eigenschaften:

- Nicht überlackierbar
- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebel nach DIN 50021: 500 Stunden ohne Rostunterwanderung bei 2 mm Schichtstärke
- Hohe Elastizität
- Dornbiegetest bis 32 mm ohne Rissbildung
- Ergiebigkeit: 1,5 m<sup>2</sup>
- Griffest nach 3-4 Stunden
- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis max. 80 °C
- Mit Antidröhneffekt
- Auf Bitumenbasis

#### Einsatzgebiete:

Cartechnic Unterboden-Schutz wird hauptsächlich im Bereich von Unterböden und Radkästen von Kraftfahrzeugen (Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, LKW, Spoiler, Schweller) eingesetzt. Durch eine dicke, elastische Schicht wird das Fahrzeug gegen mechanische und chemische Beanspruchungen wie Steinschläge, Streusalz, Wasser etc. geschützt und somit vor allem Korrosion verhindert.

#### Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor der Anwendung Schmutz, Fett und Rost entfernen. 1-Liter Dose in Spezial-UBS-Saugluftpistole einschrauben und verarbeiten. Produkt ist spritzfertig eingestellt. Aus geeignetem Abstand zu behandelnde Teile einsprühen. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte können im frischen Zustand mit Benzin oder Terpentinersatz gereinigt werden. Empfohlener Sprühabstand ca. 30 cm. Die empfohlene Auftragsstärke beträgt 500 bis 600 µm. Optimale Verarbeitung bei 15 °C bis 25 °C.

#### Lagerung:

Nicht unter 10 °C und nicht über 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Kühl lagern.

Gebinde	Artikelnummer:
1.000 ml	40 27289 00428 0